

Stenco - Leuku

Karkaisulämpötila 780...810 °C

Saavutettava kovuus n. 62 HRC

Kemiallinen koostumus:

Hiili C 0,75%

Mangaani Mn 0,7%

Pii Si 0,3%

